

BT – UNIVERSAL LIM



Komponent A

Inneholder: BISFENOL-A/F-EPOXY RESIN, MOLEKYLVEKT ≤ 700 ; OXIRANE, MONO - [(C12-C14-ALKYLOKSY) MTHYL] DERIVATER, (R) -P-MENTHA-1,8-DIEN
Irriterer huden. Kan føre til allergiske hudreaksjoner. Skadelig for vannlevende organismer med langtidseffekter. Inneholder epoksyforbindelser. Kan føre til allergiske reaksjoner. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Bruk vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.
VED HUDKONTAKT: Vask med såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: kontakt lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets emballasje med etikett for hånden. Restinnhold/emballasje leveres i henhold til lokale bestemmelser for avhending.



Komponent B

Inneholder: POLYAMINOAMID; 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYASILAN; M-PHENYLENBIS-(METHYLAMIN); 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Kan føre til allergiske hudreaksjoner. Skadelig for vannlevende organismer med langtidseffekter.

Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Bruk vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann noen minutters lang. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette er mulig. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED HUDKONTAKT: Vask med såpe og vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets emballasje og etikett for hånden. Oppbevares innelåst. Restinnhold/emballasje leveres i henhold til lokale bestemmelser for avhending.

Fyllt 2-komponent-reaksjons lim-fugemasse basert på epoxy for kritiske overflater.
For reparasjoner og renoveringer i permanente våte områder, kanaler, rehabilitering av kummer, rør og andre kritiske våtsoner etc.
For fylling og liming av vanskelige underlag som mineral på metalloverflater eller stål til stål, etc

Funksjon: Mekanisk svært holdbar, vann-infiltrasjonsbestandig, aldringsbestandig, frostbestandig.
Blir ikke angrepet av alkalier/lut eller fortynnede mineral- og organiske syrer.

Behandling: Før behandling MÅ komponenter ha romtemperatur (+ 20 °C). A og B komponenter blandes godt med langsomt roterende visp i ca. 2 minutter.
Unngå dannelse av luftbobler på grunn av for høy hastighet av visp!
Ved bruk av delmengder MÅ følgende blandingsforhold opprettholdes: **4 vektdeler A : 1 vektdel B**

Brukstid ved 20 °C ca. 1,5 time
Brukstid ved 30 °C ca. 25 minutter
Kan belastes etter ca. 12 timer (temperaturavhengig)

Forbruk: ca. 1,5 kg/ ltr. hulrom
Farge / Pakke størrelse: grå / 5 kg plast bøtte inkl. herder
Lagring: Oppbevares kjølig og tørt; 12 måneder i originalemballasjen
Materialet er ikke følsomt for frost; men før behandling må det bringes til romtemperatur (20 °C).



Forhandler:

Loe Rørprodukter AS
Ytongveien 30
3300 Hokksund
Norge

Blandingsforhold A : B	4 : 1 etter vekt
Skjærstyrke*:	ca. 10 N/mm ²
Strekkindestyrke*:	ca. 15 N/mm ²
Trykk/kompresjonsstyrke*:	ca. 60 N/mm ² (iht. DIN 53454)
Spes. vekt av blandingen:	1,80 g/ml
Varmebestandighet:	ca. + 80 °C
* = Målt i stål / stål – forbindelse	
Rengjøring:	Forurensing av verktøy fjernes med vann mens blanding er våt/fersk. Etter hardning – fjerning kun mekanisk.



Testet iht.:
DIN EN 196-1 / MFPA Leipzig**
DIN EN 126 361 / MFPA Leipzig**
DIN EN 12004 / oppfyller kravene / R2T
Testing av resistens mot gjødsel, flytende gjødsel og silosaft (JGS)

** Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH
Seiskap for materialforskning og testinstitusjon for byggenæring

Telefon: 910 06 600
e-mail: post@loe.no
www.loe.no

Charge: 2016-02-26

Innhold: 5 kg